





ST 53 SportTop – písek pro sportovní povrchy

ST 53 SportTop je vhodný písek pro stavbu fotbalových hřišť podle pravidel USGA. Dále je vhodný pro top dressing a kořenovou zónu golfových trávníků.



Kategorie	Průměr (mm)	Frakce (%)
Kameny	>8	0.0
Hrubý štěrk	8 - 4	0.0
Jemný štěrk	4 - 2	0.0
Velmi hrubý písek	2 - 1	0.0
Hrubý písek	1.0 - 0.5	2.5
Středně hrubý písek	0.5 - 0.25	74.9
Jemný písek	0.25 - 0.125	22.1
Velmi jemný písek	0.125 - 0.063	0.5
Jíl	<0.063	0.0

Mikrometry	Podsítné (%)	Frakce (%)
8000	100.0	0.0
5600	100.0	0.0
4000	100.0	0.0
2800	100.0	0.0
2000	100.0	0.0
1400	100.0	0.0
1000	100.0	0.0
710	100.0	0.0
500	97.5	2.5
355	85.2	12.3
250	22.6	62.6
180	3.3	19.3
125	0.5	2.8
90	0.1	0.4
63	0.0	0.1
propad	0.0	0.0

150 µm podsítné (%)	0.7
125-150 µm frakce (%)	0.2
150-250 µm frakce (%)	21.9

Hodnoty D

D0 (µm)	63
D5 (µm)	190
D10 (µm)	213
D15 (µm)	230
D20 (µm)	244
D50 (µm)	291
D60 (µm)	306
D85 (µm)	353
D90 (µm)	377
D95 (µm)	419
D100 (µm)	667
D90/D10	1.8

D eff (µm)	273
Celková propustnost/Total Porosity (%)	39.2
Perkolace/Percolation (mm/h)	688
Mezní napětí/Critical Tension (mm)	262



Sklopísek Střeleč, a.s.

507 54 Mladějov v Čechách

Tel.: 493 505 329

Fax: 493 505 328

sklopisek@sklopisek.cz

www.sklopisek.cz