



# Sklopísek Střeleč, a.s.

Újezd pod Troskami, Hrdoňovice 80  
507 45 Mladějov v Čechách  
Tel.: 493 505 329 Fax: 493 505 328  
E-mail: obchod@sklopisek.cz  
Http://www.sklopisek.cz



## CELKOVÁ PRODUKCE

### Sklářské písky

Druh	<u>SportTop</u>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (max %)	Zrnitostní rozsah (mm)	
ST 08		0,008	0,10	- 0,63
ST 10		0,010	0,10	- 0,63
ST 12		0,012	0,10	- 0,63
ST 15		0,015	0,10	- 0,63
ST 21		0,021	0,10	- 0,63
ST 25		0,025	0,10	- 0,63
ST 40	•	0,040	0,10	- 0,63

### Sklářské písky jemné

STJ 08	0,008	0,063	-	0,315
STJ 10	0,010	0,063	-	0,315
STJ 12	0,012	0,063	-	0,315
STJ 25	0,025	0,063	-	0,315

### Slévárenské písky

Druh	<u>SportTop</u>	d 50 (mm)	Zrnitostní rozsah (mm)	
ST 52	•	0,31	0,10	- 0,63
ST 53	•	0,27	0,10	- 0,63
ST 54	•	0,22	0,10	- 0,63
ST 55		0,16	0,063	- 0,50
ST 56	•	0,15	0,063	- 0,40

### Sportovní písky

Písky označené SportTop jsou vhodné pro sportovní povrchy, viz katalog sportovních písků.

### Mikromleté písky

Druh	d 50 (μm)	Zrnitostní rozsah (mm)
ST 2	27	0 - 0,090
ST 6	16	0 - 0,063
ST 7	12	0 - 0,045
ST 8	9	0 - 0,045
ST 9	6	0 - 0,045

### Technické písky

Druh	Zrnitostní rozsah (mm)
ST 01/06	0,10 - 0,63
ST 02/06	0,20 - 0,63
ST 03/08	0,315 - 0,80
ST 06/12	0,63 - 1,25
ST 10/40	1,00 - 4,00

### Křemičité jíly

Druh	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (max %)	Zrnitostní rozsah (mm)
ST 70	1,8	0 - 0,090
ST 71	0,5	0 - 0,090

### Ostatní písky

Druh	<u>SportTop</u>	Zrnitostní rozsah (mm)
ST 92	•	0 - 1
ST 93	•	0 - 6
ST 95		0 - 4
ST 97		0 - 4