



# Sklopísek Střeleč, a.s.

Újezd pod Troskami, Hrdoňovice 80  
507 45 Mladějov v Čechách  
Tel.: 493 505 329 Fax: 493 505 328  
E-mail: obchod@sklopisek.cz  
Http://www.sklopisek.cz



Sklopísek Střeleč, akciová společnost	SKLÁŘSKÉ PÍSKY - výpis z podnikové normy <b>PN-01-2009</b> <i>Tabulka 1. Zrnitost - Druhy jakosti</i>								
	<i>Frakce v mm</i>								
<i>Druhy písků</i>	<i>nad 1,25</i>	<i>1,00</i>	<i>0,80</i>	<i>0,63</i>	<i>0,50</i>	<i>0,315</i>	<i>0,10</i>	<i>0,063</i>	<i>propad</i>
<b>STJ 08</b>	0,00		0,0	max 0,5	max 7,0	min 90,5	max 2,0		
<b>STJ 10</b>									
<b>STJ 12</b>									
<b>STJ 25</b>									
<b>ST 08</b>	0,00		0,0	max 1,0	min 97,0	max 2,0			
<b>ST 10</b>									
<b>ST 12</b>									
<b>ST 15</b>									
<b>ST 21</b>	0,00	0,0	max 5,0		min 93,0				
<b>ST 25</b>	0	0,00	0,0	max 1,0	min 96,0		max 3,0		
<b>ST 40</b>				max 0,5	min 96,5				

SKLÁŘSKÉ PÍSKY - výpis z podnikové normy <b>PN-01-2009</b> <i>Tabulka 2. Chemické složení</i>				
<i>Druhy písků</i>	<i>Obsah složky v %</i>			
	<b>SiO<sub>2</sub></b>	<b>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	<b>TiO<sub>2</sub></b>	<b>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>
	<i>min</i>	<i>max</i>		
<b>STJ 08</b>	99,7	0,008	0,03	0,2
<b>STJ 10</b>		0,010		
<b>STJ 12</b>		0,012		
<b>STJ 25</b>	99,3	0,025	0,15	0,3
<b>ST 08</b>	99,7	0,008	0,03	0,2
<b>ST 10</b>		0,010		
<b>ST 12</b>		0,012		
<b>ST 15</b>	99,5	0,015	0,05	
<b>ST 21</b>	99,3	0,021	0,10	
<b>ST 25</b>		0,025	0,13	0,3
<b>ST 40</b>	98,5	0,040		

Sklopísek Střeleč, akciová společnost	SLÉVÁRENSKÉ PÍSKY - výpis z podnikové normy <b>PN-02-2009</b> <i>Tabulka 1. Druhy jakosti</i>				
	<i>Druhy písků</i>				
<i>Základní vlastnosti</i>	<b>ST 52</b>	<b>ST 53</b>	<b>ST 54</b>	<b>ST 55</b>	<b>ST 56</b>
<b>d 50</b> (mm)	<b>0,32</b>	<b>0,27</b>	<b>0,22</b>	<b>0,17</b>	<b>0,14</b>
<i>rozsah</i> (mm)	± 0,03	± 0,03	± 0,03	± 0,03	± 0,03
(d75 : d25) x100 (mm)	40 - 65	40 - 65	40 - 65	45 - 65	40 - 60
Vyplav.látky (%) max	1			2	
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%) max	0,2			0,3	
K <sub>2</sub> O + Na <sub>2</sub> O (%) max	0,2				
CaO + MgO (%) max	0,2			0,4	



# Sklopísek Střeleč, a.s.

Újezd pod Troskami, Hrdoňovice 80  
 507 45 Mladějov v Čechách  
 Tel.: 493 505 329 Fax: 493 505 328  
 E-mail: obchod@sklopisek.cz  
 Http://www.sklopisek.cz



Sklopísek Střeleč, akciová společnost	MIKROMLETÉ PÍSKY - výpis z podnikové normy <b>PN-03-2009</b> <i>Tabulka 1. Zrnitost a chemické složení</i>				
	<i>Druhy písků</i>				
<i>Frakce v mm</i>	ST 2	ST 6	ST 7	ST 8	ST 9
	<i>Frakce v %</i>				
nad 0,50	0,00	0,0	0,0	0,00	
0,315	0,0				
0,25	max 0,5				
0,20		max 10,0	max 5,0	max 0,9	max 0,5
0,125	max 8,0				
0,090	max 20,0				
0,063		nevymezeno			
0,045	nevymezeno	nevymezeno			
0,040		nevymezeno			
propad	nevymezeno				
SiO <sub>2</sub>	min	99,6			
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	max	0,06			
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	max	0,5			
CaO+MgO	max	0,1			
Na <sub>2</sub> O+K <sub>2</sub> O	max	0,1			

Sklopísek Střeleč, akciová společnost	TECHNICKÉ PÍSKY - výpis z podnikové normy <b>PN-04-2009</b> <i>Tabulka 1. Druhy jakosti</i>					
	<i>Druhy písků</i>					
<i>Frakce v mm</i>	ST 01/06	ST 02/06	ST 03/08	ST 06/12 P25	ST 06/12	ST 10/40
	<i>Frakce v %</i>					
nad 4,0	max 15,0	max 2,5	max 10,0	min 85,0	min 80,0	max 5,0
1,25						min 90,0
1,00						max 5,0
0,80						
0,63						min 83,0
0,50	max 2,5	max 5,0	max 5,0	max 10,0		
0,315						
0,20						
0,10	max 2,0	max 2,5	max 5,0	max 10,0		
propad	nevymezeno					
SiO <sub>2</sub> (%)	min	99,2				
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	max	0,04		0,10		
Vypl.látky (%)	max	1				